

# 底漆丁苯乳液

丁苯乳液 L8242 多用途的阴离子型丁苯乳液，它展示出良好的贮存稳定性，丁苯乳液 8248 价格，良好的耐离子稳定性，良好的机械稳定性及可操作性，并具有很高的粘结强度。丁苯乳液的耐热性优于天然乳液，老化后不发粘、不软化，但却变硬。现已生产出防冻丁苯乳液，在-5~0℃不冻结。

固含量% $47 \pm 1$  ISO 1625

PH值 $7.5 \pm 0.5$  ISO 1148

粘度mPa.s < 150 ISO 2555

典型性能

密度g/cm<sup>3</sup>约1.01 ISO 8962

\*\*\*\*di低成膜温度℃约0 ISO 2115

粒径μm约0.15内部方法

冰冻稳定性通过ISO 1147