

# 天然真石漆

## 产品描述

一、产品概述：真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的水性建筑厚浆类装饰漆，该产品以水为稀释剂，加入各种精选天然石粉、助剂，经特殊工艺调制而成。该产品具有耐热、防水、耐碱、无毒无味、附着力强、耐紫外线等特点，不但装饰性佳，而且对建筑物具有很好保护作用。使用真石漆装饰后的建筑物，具有天然真石的自然效果，给人以高雅，和谐，庄重之美感。可以获得生动逼真，回归自然的功效。

二、适用范围：水泥砂浆墙面上，罗马柱、罗马窗、凹凸线条等外墙墙面。三、施工方法：喷涂四、技术指标：

项目技术指标	在容器中状态无硬块搅拌后呈均匀状态	骨料沉降性，% $\leq 10$	表干时间，h $\geq 2$	耐水性，96h 涂层无开裂，无起泡，无剥落，允许轻微失光变色。	耐碱性，72h 涂层无开裂，无起泡，无剥落，允许轻微失光变色。	耐洗刷性，次 $\geq 4000$	粘结强度，MPa $\geq 0.69$	耐冻融循环，10 个循环 涂层无开裂，无起泡，无剥落，允许轻微失光变色。	人工加速耐候性 500h 涂层无开裂，无起泡，无剥落，无粉化。
--------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------

五、施工参考：

- 1.使用前将涂料充分搅拌均匀，视花型大小可用自来水适当稀释。
- 2.被喷涂表面应平整，结实，无松动物，无脱皮等现象，如有裂纹，凹陷等，可用高强腻子或黑水泥刮平，含水率 $\leq 10\%$ ，PH $\leq 10$ 。
- 3.为提高真石漆附着力，施工前涂刷一道真石漆底漆。
- 4.喷涂操作方法如下：（喷涂压力为 0.4-0.8MPa）  
①先快速薄喷一层真石漆，以便使后面的涂层附着，再缓慢、平稳、均匀的喷涂。一层喷完后应立即起出分格线（预埋线除外）。  
②喷枪口径为 f6-f9 时，并适当调大

喷口与气流口距离可喷出凹凸感较强的涂层，用量为 5kg/m<sup>2</sup>，喷枪口径为 f3-f5 喷口与气流较近时，则得到较为平坦的涂层，用量为 3kg/m<sup>2</sup>。 5.施工温度要求 5°C 以上，风力较大（≥4 级）天气及雨天不宜施工。 6.涂料内不得混入任何有机溶剂。 7.干燥 24h 后，涂刷第二道真石漆面漆，面漆干燥后涂刷一道保护剂。 产品保质期 18 个月 贮存于阴凉通风处，贮存温度：0°C-30°C。