

## 弹性乳胶漆

### 产品描述

产品类型：100%纯丙烯酸乳液，并具有紫外线交联特征的外墙弹性乳胶漆，其性能符合国家 GB / T9755—2001 和德国 18363 标准。应用范围：适用于各类新旧建筑物外墙的装饰和保护，尤其针对基层常见的细微裂缝具有很好的弥补和掩盖功能。

性能特点：环保型，无毒无味。涂层富有弹性，能弥补和掩盖基层毛细裂缝。在+80摄氏度至-20摄氏度气温下，涂层持续保持较高的延伸性。遮盖力强，憎水透气，防雨水侵蚀。抗霉防潮耐碱、耐沾污、易清洗。对混凝土建筑具有一定的保护作用。施工简单维修方便。涂层外观：丝质亚光颜色。包装：18升椭圆形桶装

保质期：18个月。根据墙体裂缝的类型和程度，采用不同的弹性涂料的产品组合，砂浆基层或混凝土基层的细微裂缝：

a.底涂：高浓缩型底面处理剂 1:5 加水稀释后均匀涂刷于基层。 b.中涂：高弹性外墙乳胶漆，涂层丝质亚光。用量约 150ml/m<sup>2</sup> c.面涂：高弹性外墙乳胶漆，涂层丝质亚光。用量约 150ml/m<sup>2</sup> 基层毛细裂缝和轻微伸缩裂缝 a.底涂：高渗透型底面处理剂 2:1 加水稀释后均匀涂刷于基层。 b.中涂：高弹性外墙乳胶漆，用专用拉毛辊具滚涂。用量：约 220ml/m<sup>2</sup> c.面涂：高弹性外墙乳胶漆，涂层丝质亚光。用量约 220ml/m<sup>2</sup> 基层伸缩裂以及相似的裂缝 a.底涂：高渗透型底面处理剂 2:1 加水稀释后均匀涂刷于基层。 b.中涂：加筋弹性外墙乳胶漆，是专用拉毛辊具滚涂。用量：约 500ml/m<sup>2</sup> c.面涂：（二道）高弹性外墙乳胶漆，涂层丝质亚光。用量：每道约 220ml/m<sup>2</sup>