



## 产品信息

### Gresol DFS 防爆泡助剂

不含 APEO，不含硅，防止高温烤漆体系起泡、爆泡及针孔

## 概述

Gresol DFS 是一种针对水性汽车 OEM 涂料, 水性工业涂料中高温烤漆体系防止起泡和爆泡, 并兼具流平功能的防爆泡剂, 不含 APEO。提高流平性能, 避免表面缺陷如缩孔和针眼。

## 主要特点

- 表面张力低至 25mN/m
- 高温烤漆体系有效的防爆泡, 针孔
- 具有消泡功能的流平剂。
- 不含 APEO, HAPS
- 不含硅及矿物油

## 应用

水性工业涂料  
水性汽车涂料  
高温烘烤配方体系

## 技术指标

(以下为典型数据, 不表示其规格)

指标	Gresol DFS
有效成份	100%
离子性	非离子
外观	浅黄色透明液体
比重 (25°C)	0.76
粘度 (25°C) cps	100-200
沸点	>130°C

## Technical Data Sheet 产品技术说明书

### 使用

Greesol DFS防爆泡剂添加量一般为整体配方重量的0.3~3.0%。本添加剂推荐在研磨阶段添加。如果调漆阶段添加需有足够的剪切力，使其分散到体系中。生产前应进行全面测试，以确保获得预期的性能。

### 使用安全须知

使用本产品前，请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据，推荐的操作和防范措施以及产品贮存方法。

### 包装与储存

在10℃（39.2° F）和40℃（122° F）之间保存，Greesol DFS防爆泡剂自生产之日起保质期为24个月。Greesol DFS 装于 25 公斤/200公斤（净重）的内涂层钢桶内。在低温环境下（5℃）储存出现混浊分层现象，将产品放回常温下，分散均匀不影响产品性能和使用。

### 客户须知

岳阳凯门极力鼓励我们的客户从人员健康和环境保护出发，全面检查其生产工艺以及该产品的应用,以保证岳阳凯门产品不会被用于非原定的或未经试验的用途。岳阳凯门公司的销售和技术服务人员随时乐意回答客户的问题，并提供合理的技术支持。客户在使用岳阳凯门产品之前，应详细查阅岳阳凯门公司提供的产品数据，包括安全数据表。

### 联系方式：

广州：020-82369710

昆山：0512-50176956

岳阳：0730-8422288

The information contained in this document is based on trials carried out by our Technical centres and data selected from literature, but shall in no event be held or constitute or imply any warranty or undertaking, expressed or implied, or commitment on our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatsoever can be accepted by CHEM ADDITIVE with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.



Third Edition  
2016年1月6日

Greesol, Chem 是岳阳凯门水性助剂有限公司的注册商标  
Professional Waterborne Additive Supplier 专业水性助剂供应商  
[WWW.chem-additive.com](http://WWW.chem-additive.com)