

物理性能

产品描述	醇溶封闭底
固体含量 (±2%)	20
粘度cps/25°C	15~22s
PH值	7~8
外观	水白至微黄透明液体

特点

- 封闭性
- 耐水性
- 干性快
- 对松木、橡胶木、黑胡桃、红橡木等防涨筋性好
- 色精相容性

应用

- 醇溶木器封闭底漆

使用说明：

- 可直接进行喷涂或擦涂

橡胶木-防涨筋	好
红橡木-防涨筋	好
-防单宁酸	好
樟子松-防涨筋	好
-封油脂	好
黑胡桃-防涨筋	好
水曲柳-防涨筋	好
-防单宁酸	好(需加入AD7521)
表干时间	30分钟内
打磨时间	2小时
打磨性	好, 打磨起粉
洗枪液	乙醇、PM

本资料提供的信息是正确的, 但不作为担保或我们法律责任的依据。销售方并不做出任何保证, 包括对特定使用要求的可销性和适用性。