

### 物理性能

产品描述	水溶性丙烯酸树脂
固体含量 (±2%)	20
粘度s/25°C	15~22s (涂4#杯) <sup>®</sup>
PH值	7~8
外观	黄绿透明至微浊液体

### 特点

- 封闭性
- 耐水性
- 干性快
- 对橡胶木、黑胡桃、红橡木等防涨筋性好
- 色精相容性
- 可直接用自来水洗枪

### 应用

- 水性木器封闭底漆

### 使用说明：

- 可直接进行喷涂或擦涂

橡胶木-防涨筋	好
红橡木-防涨筋	好
樟子松-防涨筋	好
黑胡桃-防涨筋	好
水曲柳-防涨筋	好
表干时间	30分钟内
打磨时间	2小时内
打磨性	好，打磨起粉
洗枪液	自来水