

# 巴斯夫 BASF PD1-20 PDI-20A ( PolyCLO NPG2000 )

## PCL 聚己内酯多元醇

**产品描述** : 己内酯与新戊二醇的加成产物

**同义词** : polyCLO , PCLO , PCL

**CAS 号** : PolyCLO NPG2000 69089-45-8

### 规格参数

典型属性	单位	Capromer™ PD1-20	Capromer™ PD1-20A
分子量	g/mol	2000	2000
OH 值	mg KOH/g	54-58	54-58
酸值	mg KOH/g	<0.25	<0.05
粘度(60° C)	mPa·s	400-550	400-550
熔点	°C	40-50	40-50
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.05-1.1	1.05-1.1

## 应用

PolyCLO 产品设计用于铸造和 TPU 弹性体, 粘合剂, 活性稀释剂和树脂中间体。

PolyCLO 使用特性, 包括水解稳定性, 优异的耐候性, 良好的动态特性和杰出的低温柔韧性。

## 优势

提供低色度, 良好的水解性能

## 包装

200kg/桶

## 储存

正常工作温度下没有危险, 使用前请加热搅拌溶解, 温度超过熔点 10-20 度, 特别是产品看起来有沉淀物时。

## 安全

详细信息请参考本产品的 MSDS。

**供应商** : 巴斯夫 BASF