



GUANGDONG YINYANG RESIN CO.,LTD

广东银洋树脂有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-01.0 发出日期：2016-12-01

银洋合成乳液 YS-8236

(应用在防水涂料的苯乙烯/丙烯酸酯类共聚物)

一、产品介绍：

银洋合成乳液 YS-8236 是一种苯乙烯/丙烯酸酯类合成乳液，专设计于改善水泥的柔软性。产品具备极佳的耐水性和附着力,优异的耐碱性和水泥兼容性,特别适用于制造柔软的、耐水性能好的双组份防水涂料。

YS-8236 特别设计于符合最新的环保要求，产品不含APEO、氨、不添加任何含甲醛原料。相对于一般的JS防水乳液，YS-8236 在与水泥混合过程中不产生氨味，水泥更容易被分散及包裹。

- 极佳的耐水性和附着力
- 优异的耐碱性和水泥兼容性
- 优异的弹性延伸率及拉伸强度表现
- 不含APEO、氨、不添加任何含甲醛原料
- 优良的施工性能

二、典型特性：

- 聚合物类型 苯乙烯丙烯酸酯类共聚物
- 外观 乳白色液体
- 固体含量 56.0 ± 1.0 %
- 布氏粘度 400 -1600 厘泊 (#3/60rpm/25℃)
- PH 值 (25℃) 7.0 — 8.0
- 平均粒子直径 200 — 400 纳米
- 离子性 阴离子
- 玻璃转化温度 (Tg) 约- 8℃
- 最低成膜温度(MFT) < 0 °C

三、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全单张。

四、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在10-35℃。