

2301 PE 树脂

产品指标：

外观：淡黄色透明粘稠液体

粘度：2400--3200mpa.s(25°C)

胶化时间：4--6min(25°C)

固含：74--79%

酸值：22--29mgKOH/g

色泽： $\leq 4\#$ (Fe-Co)

安全说明：

- 1、健康危害：对眼、上呼吸道粘膜、皮肤有刺激和麻醉作用。
- 2、危险特性：遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。
- 3、操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，建议操作人员配戴合格的劳保用品。

储存说明：

应储存于阴凉、通风仓库内，防止阳光直晒，远离火源和热源，仓库内温度不宜超过25°C,25°C以下储存保质期为三个月。包装要求密封，不可与空气接触,不宜大量或久存。仓库内所有电器设备必须使用防爆设备。

上述资料仅参考，由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，应视使用者具体情况做适当调整，本公司对此不作任何保证，并保留资料修改权力。