

水性聚氨酯树脂

品名	类型	产品描述	产品指标	应用领域	应用特点
PU-608	水性聚氨酯分散体	水性阴离子型脂肪族聚氨酯树分散体, 主要应用在水性木器漆、玻璃涂饰、PET 热转印、透水地坪等领域	固含: wt%:35±1	水性木器漆涂料/水性工业涂料/水性皮革涂饰/水性油墨和粘合剂	高硬、高光、高丰满度、抗刮耐磨等
PU-608A	水性聚氨酯分散体 (PUD)	水性阴离子型脂肪族聚氨酯树分散体, 主要应用在水性木器漆、玻璃涂饰、PET 热转印、透水地坪等领域	固含: wt%:35±1	水性木器漆涂料/水性工业涂料/水性皮革涂饰/水性油墨和粘合剂/纸张涂饰	比 PU-608 硬, 高光, 耐刮擦
PU-502	水性聚氨酯分散体 (PUD)	水性阴离子型芳香族聚氨酯树分散体, 主要应用在 PET 热转印、ABS,PS,PVC 等材料贴合等领域	固含: wt%:40±1	水性皮革涂饰/水性油墨和粘合剂	附着力好, 粘结力好, 弹性好, 适用于 PVC、ABS、塑料等材质
PU-7012	水性聚氨酯分散体 (PUD)	水性阴离子型芳香族聚氨酯树分散体, 主要应用在水性木器漆、玻璃涂饰、PET 热转印、透水地坪等领域	固含: wt%:35±1	水性皮革涂饰/水性油墨和粘合剂	高光, 抗黏连, 耐刮擦, PVC 基材上附着力好
PU-918	水性聚氨酯分散体 (PUD)	水性阴离子型脂肪族聚氨酯树分散体, 主要应用在水性皮	固含: wt%:30±1	印花胶浆/水性皮革涂饰/皮革边油	高伸长, 回弹性

		革涂饰、边油、印花涂饰胶浆等领域			好，可用于印花、边油
PU-3011	水性聚氨酯分散体 (PUD)	水性阴离子型脂肪族聚氨酯树分散体，主要应用在水性皮革涂饰、边油、印花涂饰胶浆等领域	固含： wt%:35±1	印花胶浆/水性皮革涂饰/皮革边油	高伸长率、高回弹性、耐水洗牢度、耐屈挠，可用于印花胶浆
PU-6011	水性聚氨酯分散体 (PUD)	水性阴离子型脂肪族聚氨酯树分散体，主要应用在水性皮革涂饰、边油、印花涂饰胶浆等领域	固含： wt%:60±1	印花胶浆/水性皮革涂饰/皮革边油	高固含，高伸长率，高回弹，手感丰满，可用于厚板（纺织、鞋材）、手套
PU-411	水性聚氨酯分散体 (PUD)	水性阴离子型脂肪族聚氨酯树分散体，主要应用在真空吸塑材料的贴合，热转印等领域	固含： wt%:48±1	水性皮革涂饰/粘合剂/真空吸塑胶	低活化温度，优异的粘结力，可用于PVC皮、箱包、鞋材等材质贴合
PU-990	水性聚氨酯分散体	水性阴离子型脂肪族聚氨酯树分散体，	固含： wt%:30±1	水性皮革涂饰/粘合剂/真	低活化温度，

	(PUD)	主要应用在水性木器漆、玻璃涂饰、PET 热转印、透水地坪等领域		空吸塑胶	优异的粘接力，可用于 PVC 皮、箱包、鞋材等材质贴合
PU-3250	水性聚氨酯分散体 (PUD)	水性阴离子型脂肪族聚氨酯树分散体，高柔韧性，消光性。主要应用在软包装、纸张涂饰等领域	固含： wt%:35±1	水性皮革涂饰/水性油墨和粘合剂/软包装/纸张涂饰	0.5 光泽度，高档绒毛感，柔韧性极佳，配伍性好，可用于包装等领域
PUA-5811	水性聚氨酯改性丙烯酸树脂 (PUA)	水性聚氨酯改性丙烯酸自交联乳液，良好的相容性，底面漆通用	固含： wt%:40±1	水性木器漆涂料	高透明度、高亮、高丰满度
PUA-5870	水性聚氨酯改性丙烯酸树脂 (PUA)	水性聚氨酯改性丙烯酸自交联乳液，良好的相容性，底面漆通用。在塑胶漆、木器漆等领域应用广泛	固含： wt%:40±1	水性木器漆涂料/水性塑胶漆	优异的附着力，耐化性优异，光泽高，可用于办公设备和玩具等硬质塑料表层装饰