

## 环氧聚酰胺固化剂 D8115

-D8115 是一款高粘度、流动性佳的纯固含环氧聚酰胺固化剂，在室温下与液体环氧树脂配合，推荐用于溶剂型地坪涂料，以及高要求重防腐涂料；

-颜色漂亮，对环境容忍度较高；

-可作为普通品运输及存储；

-硬化时不发生气体，收缩小；

-优秀的粘结力和弹性；

---

### 应用领域：

-高端地坪领域

-高要求重防腐领域

-高粘度胶粘剂领域

---

### 技术指标：

粘度（厘泊/40℃）	40000-70000
色泽	≤12
活性氢当量(g/mol)	180
胺值(mg KOH/g)	220±20
理论不挥发份	100%
配比量（PHP，EEW=190）	1:1

---

### 固化底漆表现:

表干时间 (25℃)	≤2h
附着力 (级)	1 级
耐冲击	50
实干时间 (25℃)	≤18h
耗漆量 (m <sup>2</sup> /KG)	6~8
柔韧性 (级)	1 级

---

### 固化面漆表现:

表干时间 (25℃)	≤3h
粘结强度 (Mpa)	≥2
硬度 (铅笔硬度)	≥2H
实干时间 (25℃)	≤24h
耐磨性 (750g/300r, 失重, g)	≤0.03
配比 (重量比)	甲:乙=4:1
耐 10%硫酸	168 小时无变化
耐 10%氢氧化钠	168 小时无变化
耐汽油 120#	168 小时无变化
耐盐雾 (通用底漆)	500 小时无变化

---

### 包装与储存:

-190 公斤/桶。室温原装桶密封储存, 至少 12 个月保存期。存放于阴凉、干燥处。

-原包装打开后，应避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。