

目	优级	合格品
吸碘值g/kg	82±5	82±7
DBP吸收值10 ⁻⁵ m ³ /kg	102±5	102±7
压缩样DBP吸收值10 ⁻⁵ m ³ /kg	83-93	80-96
CTA3吸附比表面积/10m ³ m ² kg	76-88	73-91
CTSA/10m ³ m ² kg	75±5	75±9
氮吸附比表面积/10m ³ m ² kg	73-83	71-85
着色强度/%	99-109	96-112
加热减量/%	≤2.5	≤2.5
倾注密度/kgm ²	380±40	380±40