

软化点(环球法,℃): 87–
95

环氧当量(g/eq): 714–
1000

有机氯化物(eq/100g): ≤
0.002

无机氯化物(eq/100g): ≤
0.0004

挥发分(%): ≤
0.2



环氧树脂E-12 (604)



产品性能

制备成的粉末涂料具有坚固、耐用、柔韧的涂层膜，具有优越的耐腐蚀、耐摩擦及耐划痕与耐化学作用，并具有良好的装饰外观。



技术指标

软化点 (环球法°C)	87-95
环氧值 (当量/100g)	0.10-0.14
有机氯值 (当量/100g)	≤0.002
无机氯值 (当量/100g)	≤0.0004
挥发分 (%)	≤0.2

仓库/原材料展示

