

型号	粘度	外观	固含	酸值	羟值	特性与用途
CFU1450	300-800	<1	50	7-10	1.4	低羟值、高光泽、与PU漆层间附着力优，用于工程机械面漆、防腐漆
CFU1655	1300±500	无色或微黄透明	55±2	6~8	53	防腐底漆、中涂
CF1760	3800±500	无色或微黄透明	60±2	4~7	57	各类色漆、金属漆，也可做氨基烤漆
CFU1760A	1300±500	无色或微黄透明	60±2	2~3	57	底漆、面漆、也可做氨基烤漆
CFU2050	6000±1000	无色或微黄透明	50±2	2~3	66	金属漆、实色漆
CFU2050D	2500±500	无色或微黄透明	50±2	3~5	66	PET涂料、高档外墙罩光漆、防腐底漆
CFU2050L	3000±1000	无色或微黄透明	50±2	2~3	66	金属中涂漆、防腐漆
CFU2060B	4500±1000	无色或微黄透明	60±2	4~7	66	实色漆
CFU2260	2000±500	无色或微黄透明	60±2	5~7	73	地坪漆、防腐面漆
CFU2560A	1500±500	无色或微黄透明	60±2	5~7	83	地坪漆、防腐面漆、工程机械面漆
CFU2563	6000±500	无色或微黄透明	63±2	5~7	83	高档防腐面漆、高档工程机械面漆
CFU2570A	8500±1000	无色或微黄透明	70±2	7~9	83	实色漆及罩光清漆
CFU2665	3500±500	无色或微黄透明	65±2	6~10	87	地坪漆
CFU2970A	8000±1000	无色或微黄透明	70±2	4~7	97	高档防腐面漆、高档实色漆、罩光清漆
CFU2665	3500±500	无色或微黄透明	65±2	6~10	87	地坪漆
CFU2970A	8000±1000	无色或微黄透明	70±2	4~7	97	高档防腐面漆、高档实色漆、罩光清漆
CFU3170	8-11	70	4500-9000			高档汽车修补漆、摩托车面漆
CFU3270B	4000±1000	无色或微黄透明	70±2	10~12	107	罩光清漆
CFU3570	4000±1000	无色或微黄透明	70±2	5~8	117	罩光清漆
CFU3660	2500±500	无色或微黄透明	60±2	1~3	120	地板漆、木器罩光漆
CFU4270	4000±1000	无色或微黄透明	70±2	5~7	140	罩光清漆
CFU1160	1500±500	无色或微黄透明	60±2	2~5	36	底漆、金属漆、装饰漆、工艺漆等

CFU1955A	1500±500	无色或微黄 透明	55±2	7~10	63	1K、2K烘烤面漆
CFU2450B	8500±1500	无色或微黄 透明	50±2	1~6	80	家电机壳罩光漆、金属漆
CFU2460B	1900±500	无色或微黄 透明	60±2	4~5	80	高档木器哑光漆、防腐漆、车架漆
CFU2470	3200±500	无色或微黄 透明	70±2	5~7	80	指甲油
CFU2570B	6500±2000	无色或微黄 透明	70±2	4~8	83	木器罩光漆、桔纹漆
CFU2870	3500±1000	无色或微黄 透明	70±2	5~8	93	工程机械漆、汽车修补漆
CFU2775	3000±500	无色或微黄 透明	75±2	4~6	90	高档工业面漆、罩光漆
CFU2870A	3000±1000	无色或微黄 透明	70±2	5~8	93	工程机械漆、汽车修补漆
CFU3075	4000±1000	无色或微黄 透明	75±2	9~13	100	工程机械漆、汽车修补漆
CFU4370	5500±1000	无色或微黄 透明	70±2	6~8	143	工程机械漆、汽车修补漆、木器漆、塑胶罩光漆
CFU4470	4500±1000	无色或微黄 透明	70±2	6~8	147	工程机械漆、汽车修补漆、塑胶罩光漆