

## 紫色-涂料用有机颜料



浓色	淡色	牌号	C.I.NO	物理性质		化学性质				用途			
				密度 (g/cm <sup>3</sup> )	吸油量 (ml/100g)	耐光性	耐溶剂性	耐酸性	耐迁移	油漆	工业用途	纺织印花	水性涂料
		KLV-260	P.V.23	1.6	50±5	7-8	5	5	5	◎	◎	◎	◎
		KLV-260A	P.V.23	1.6	50±5	7-8	5	5	5	◎	◎	◎	◎
		KLV-261W	P.V.23	1.6	50±5	7-8	5	5	5			●	●
		KLV-260B	P.V.23	1.6	50±5	7-8	5	5	5	◎	◎	◎	◎
		KLV-301	P.V.3	1.5-1.8	50±5	7-8	4	5	5	●	●	●	◎
		KLV-1901	P.V.19	1.4-1.6	50±5	7-8	5	5	5	●	◎	◎	◎