

AC1168 热固性丙烯酸树脂

AC1168

(高耐盐雾电镀金油专用树脂)

产品描述:

AC1168 为能低温反应的热固性丙烯酸树脂。

特性:

- 光泽高、流平性好
- 丰满度好
- 颜料润湿性好
- 耐水性佳
- 对各种电镀底层附着力佳

应用:

主要用于电镀金油等

典型指标:

外观 Appearance	: 水白至淡黄透明粘稠液体
颜色 Color	: ≤1# (Fe-Co)
细度 Fineness	: ≤15μm
固含 Solid Content	: 60±2 %
酸值 Acid Value	: ≤70mgKOH/g
粘度 Viscosity	: 2500-5000CPS/25°C
溶剂 Solvent	: 苯类、BCS、醇类

参考配方

AC1168	28.8
1158 (氰特)	12
MEP7001/MAS9005 (立骅鑫)	5
溶剂	54.2
流平剂	0.2
附着力增进剂	0.5

固化条件: 130°C×20 分钟

包装:

190kg/桶

储存:

建议在 15°C 至 30°C 储存.保证容器密封. 上述条件下,储存期可达到 12 个月.

安全:

该产品含有机溶剂.请按政府规定处理.

注意:

请在充分实验基础上使用.以上指标为实验指标, 最终指标请以大生产为准。

在使用前请先确定配方中醇类的含量, 以保证油漆的储存稳定性。