


重庆合成化工

米糠蜡

首页 > 米糠蜡化学改性系列 > HR1



HR1

代替巴西棕榈蜡

化学特性：



外观
淡黄色片状



熔点, °C
78-81



酸值, mgKOH/g
35-40



皂化值, mgKOH/g
100-110