

## HOMAAC® - 5200 水性改性丙烯酸聚合物

### 产品类型

水性改性丙烯酸聚合物

### 产品用途

适用于平板玻璃、装饰玻璃、烛台玻璃、圣诞球玻璃等玻璃表面涂饰用漆，同样适用于金属表面涂饰用漆

### 产品指标

外观：浅黄色透明液体

固含（%）：45~50

比重（25℃）：1.00~1.10g/ml

PH 值：7~9

粘度（25℃、旋转粘度计）：8000~16000mPa·s

### 产品特性

- 1、对玻璃附着力优异
- 2、硬度高、丰满度好
- 3、耐水、耐盐雾性能优异
- 4、干燥方式：160℃~180℃烘烤 25~30 分钟

### 产品运用

水性玻璃漆参考配方（请根据具体需求进行调整）：

材料	加量 (g)	生产/供应商 (备注)
5200 水性树脂	38	金团
325 氨基树脂	8.9	氰特
387 流平剂	0.2	金团
125 润湿剂	0.2	金团
3225W 消泡剂	0.1	金团
二乙二醇丁醚	1~2	陶氏
乙二醇丁醚	15	陶氏
乙醇	10	陶氏
去离子水	15.6	
红色浆	10	
合计	100	