

产品编号	主要用途	应用性能	用量与用法
L2032	混合型物理消光剂	光泽5-50%，抗黄变性好 表面非常平整，对聚酯选择性宽 适合5/5、6/4、7/3聚酯	1-4%，与其它原料一起混合挤出
L2035	混合型半化学消光剂	光泽1-10%无光粉，抗黄变性好 表面平整，对聚酯的选择性宽 胶化时间长，储存稳定性好	4-5%，与其它原料一起混合挤出
L2011	户外物理消光剂	光泽30-70%，抗黄变性好 表面平整光滑，对聚酯选择性宽	1-3%，与其他原料一起混合挤出
L2016	纯聚酯物理消光剂	光泽12-50%，抗黄变性好 表面平整光滑，对聚酯选择性宽	3-6%，与其它原料一起混合挤出
L2017	纯聚酯物理消光剂	光泽10-50%，抗黄变性好 表面平整光滑，对聚酯选择性宽	3-5.5%，与其他原料一起混合挤出
204A	外混消光剂	户内粉户外粉均能消光，不黄变 混合型光泽10-70%，纯聚酯16-70% 很少的加量获得良好的消光效果 表面平整光滑，消光成本低	0.3-2%，底粉做好后外混消光剂 可以快速打散后加入或快混分散 也可手混慢混加入，两者效果不同