

龍彩粉末涂料用环氧树脂典型特征

产品	环氧当量 (g/eq)	粘度 150°C (cSt)	软化点 °C	色相 MAX	特点	TDS	SDS
LC-603E	640~730	2500~4000	90~97	1	优异的耐化学品性能，流平性和柔韧性。适用于高光、半光、低光、纹理等外观效果。		
LC-603H	740~800	3000~4500	96~102	1	通用型环氧树脂。优异的柔韧性和抗化学性。良好的流平性能和耐储存性。适用于户内各类高光、半光、低光、橘纹、砂纹、绵绵纹等外观效果。		
LC-604E	780~850	3500~5000	96~107	1	高柔韧性环氧树脂。优异的柔韧性和抗化学性，良好的耐储存性。适用于户内橘纹、砂纹效果及功能性环氧粉末涂料		
LC-604H	840~900	4000~5500	100~112	1	优异的耐腐蚀性，柔韧性和储存性能。适用于特殊效果以及环氧防腐功能性粉末涂料		